

# EDERRA: PINTURAS PLASTICAS

## EDERLASTIC

### DESCRIPCION

Impermeabilizante elástico exterior, formulado con resinas acrílico-vinílicas, resistente a los álcalis, a la intemperie y a la humedad. Su carácter elástico le dota de protección antifisuras y protección anti-moho. Cubre fisuras de hasta 0.3 mm en un espesor de 600gr/m<sup>2</sup>.

### CAMPOS DE APLICACIÓN

Protege impermeabilizando y dando propiedades elásticas y anti-moho a las fachadas o ubicaciones exteriores que necesiten acabados de calidad.

### MODO DE EMPLEO

**Superficies nuevas.** Limpiar bien la superficie de polvo, grasa, incrustaciones o posibles eflorescencias. Si la superficie es de hormigón dejar fraguar completamente 28 días. Eliminar posibles eflorescencias del sustrato con chorro de agua y abrasivo. El espesor que se puede aplicar está entre 0.3 y 3 mm.

**Superficies viejas a restaurar:** Limpiar bien la superficie de polvo, grasa, incrustaciones o posibles eflorescencias. Si la superficie está en mal estado o se observan desprendimientos de polvo o pintura vieja, eliminar bien y posteriormente aplicar la imprimación fijadora, FIJAKRIL.

Nivelar irregularidades con masillas apropiadas para exteriores.

Una vez tenemos la superficie acondicionada y en superficies nuevas, aplicamos dos manos de EDERLASTIC diluido entre un 5 y un 10 %.

### DATOS TECNICOS

Acabado	Semi-brillo
Color	Blanco y sistema tintométrico
Densidad	1.4 (+/- 0.05) Kg/lit.
Rendimiento	10m <sup>2</sup> /lt/mano aprox. Dependiendo de la absorción del soporte puede variar.
Secado	<u>Al tacto:</u> 40-45 min. <u>Repintado:</u> Mínimo 4 horas
Diluyente	Agua
Conservación en el envase	12 meses sin alteraciones si se mantiene preservado de heladas y altas temperaturas.
Contenido en COV	Máximo 30g/l

### PRECAUCIONES

- No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5°C.
- Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
- Los útiles de trabajo deben limpiarse con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
- Puede ser necesario eliminar con una solución de Lejía posibles contaminaciones de hongos o moho. Dejar secar completamente antes de proceder al pintado

### PRESENTACIÓN

Envases de plástico litografiados de 4 y 15 lts.

**Nota:** La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.

